

RBS RAVAGO
İNŞAAT YALITIM
ÜRÜNLERİ A.S.

BITUMINOUS MEMBRANE WATERPROOFING

2025 / 1



RAVAPROOF™



RAVAPROOF™ STICKY

Patikima, greita ir praktiška lipni hidroizoliacinė membrana, sukurta kaip alternatyva įprastiems hidroizoliacijos variantams.

Bitumo sudėtis:

Lipni hidroizoliacinė membrana, modifikuota labai dideliu bitumo ir SBS kiekiu kartu su aukščiausios kokybės klijų cheminiais priedais..

Pagrindas: Neaustinis poliesteris arba Stiklo pluoštas arba aliuminis.

Viršutinis paviršius : Poliet. plėvelė / Aliuminis / Mineralas (Skalūnas) / Smėlis

Apatinis paviršius: Nuimama silikonizuota PP plėvelė



Privalumai:

- Dėl greito, lengvo ir momentinio lipnių membranų sukibimo, jų dengimo laikas yra žymiai trumpesnis, ypač palyginti su izoliacinėmis medžiagomis, dengiamomis sluoksniais, kurioms džiūti reikia bent vienos dienos.
- PP plėvelė tiesiog nuimama, o membrana uždedama tiesiai ant paviršiaus.
- Lengvi ritinėliai dar labiau patogūs naudoti ir užtikrina saugų bei patogų naudojimą.

Savaime limpančių membranų įrengimo būdas

- ✓ Įrengimasis plotas turi būti nuvalytas nuo dėmių ir idealiai lygus. Prieš įrengiant membraną pagrindas turi būti gruntuojamas bituminiu gruntu (geriausia skiediklio pagrindu). Bituminis gruntas padidina membranos sukibimą su paviršiais.
- ✓ Produktas, supjaustytas iki reikiamo dydžio ritinėlių, pradedamas dėti nuo taško su mažiausiu nuolydžiu.
- ✓ Įrengimas pradedamas nuimant plėvelę.
- ✓ Reikėtų naudoti cilindą (lyginimo volą), kuris nepažeidžia gaminio, kad tarp paviršiaus ir membranos neliktų oro burbuliukų.
- ✓ Išilginiai persidengimai turėtų būti 100 mm, o ritinių galuose – 150 mm.
- ✓ Siekiant geresnio sukibimo, naudojimo temperatūra turi būti 18 °C ir aukštesnė.